



Data Emissione:  
Edition:

08/01/2018

## Scheda tecnica di prodotto / Technical data sheet

### ESTAPROP 02120 C

L'Estaprop 02120 C è prodotto con materiali idonei al contatto con alimenti.  
The Estaprop 02120 C is produced with suitable materials to the contact with food.

<b>Resina Base / Resin Base</b>	Polipropilene / Polypropylene
<b>Forma / Shape</b>	Cilindrica - Sfera / Cylindrical - Sphere
<b>Colore / Colour</b>	Naturale / Natural

<b>Proprietà Fisiche Properties Physical</b>	<b>Norme Norms</b>	<b>Unità di misura Units</b>	<b>Valori Value</b>
M.F.R. (230°C / 2,16 Kg)	ASTM D1238	g/10 min	2
Densità / Density	ASTM D792	g/cm <sup>3</sup>	1,55
Ceneri / Ashes	Met. Int.	%	60
Umidità / Humidity	Met. Int.	ppm	< 200

I valori e le informazioni riportate sono dati in buona fede, al meglio delle nostre conoscenze attuali, hanno carattere informativo e non hanno valore vincolante.  
The information contained herein was obtained from test carried out in our laboratory and must therefore be considered indicative and not binding.

#### **FI.PLAST s.r.l.**

Head Office and Factory: 21050 Gorla Maggiore (VA) via del Vignolo, 55  
Ph.: 0039.0331.644363 - Fax: 0039.0331.366164 -E-Mail : amministrazione@fiplast.it